



# Metalufloor

## Pigmentpaste



Colour	Availability	
	Quantity per pallet	1600
	<b>Packaging unit</b>	<b>0,3 kg</b>
	Type of container	Bag
	Container code	83
	<b>Art. no.</b>	
marrone	6880	■
venato	6881	■
siena	6882	■
chartreux	6883	■
menta	6884	■
bordeaux	6885	■
aurum	6886	■
cobre	6887	■

**Application rate** 3 M-% bezogen auf das Bindemittel

**Range of use** ■ Systembestandteil im Remmers Metalufloor-System

**Property profile** ■ Konfektioniert für 10 kg Einheiten Bindemittel  
■ Effektboden mit einzigartiger Optik

**Possible system products** > [Epoxy UV 100 \(6344\)](#)  
> [Selectmix SBL DF \(6751\)](#)  
> [Epoxy Primer PF \(1224\)](#)

**Preparation** ■ **Substrate requirements**  
Der Untergrund muss tragfähig, formstabil, fest, frei von losen Teilen, Staub, Ölen, Fetten, Gummiabrieb und sonstigen trennend wirkenden Substanzen sein.

■ **Substrate preparation**  
Der Untergrund muss zwingend mit Epoxy Primer PF in Silbergrau vorbereitet worden sein.



## Production of the mixture

### ■ Mixing


Zur baustellenseitigen Pigmentierung das Metalufloor in die A-Komponente des Bindemittels geben und intensiv mischen.

Die B-Komponente zugeben, intensiv mischen und in ein geeignetes Gefäß umtopfen. Selectmix SBL zugeben und nochmals mischen.

<b>Mixing ratio</b>	0,3 kg Beutel Metalufloor 10 kg Bindemittel 10 kg Selectmix SBL
---------------------	---

## Directions

For professional users only!



### ■ Conditions for use

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +15 °C bis max. +25 °C

### ■ Waiting time (+20 °C)

Die beim Bindemittel festgelegten Überarbeitungszeiten sind zwingend einzuhalten. Bei Überschreitung ist der Boden massiv anzuschleifen und die Beschichtung ist neu aufzubringen.

Nach Aushärten der Beschichtung ist jegliche Nachbearbeitung auch nach der Versiegelung sichtbar.

Die ausgehärtete, noch nicht versiegelte Fläche darf nur mit Überziehschuhen begangen werden. Drehbewegungen sind dabei zu vermeiden.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern generell die angegebenen Zeiten.

## Application examples

### ■ Beschichtung

Das Material auf die vorbereitete Fläche geben und mit einer 2,5 mm Remmers Schichtdickenkelle oder Zahnkelle (ZL 55) verteilen.

Der Verbrauch ist während der gesamten Verlegung zu kontrollieren und einzuhalten.

Nach einer kurzen Liegezeit je nach gewünschtem Effekt mit einer Glättkelle nacharbeiten. Der Zeitpunkt des Nachglättens bestimmt das optische Erscheinungsbild (Wolkenbildung).

Dieser ist über den gesamten Applikationszeitraum hin konstant zu halten.

Die Fläche zwingend mit geeigneten Remmers-Produkten versiegeln.

<b>Application rate</b>	mind. 2,7 - max. 3,0 kg/m <sup>2</sup> der fertigen Mischung
-------------------------	--



## Notes

Wenn nicht anders angegeben, wurden alle vorgenannten Werte und Verbräuche unter Laborbedingungen (+20 °C) ermittelt. Bei Baustellenverarbeitung können geringfügig abweichende Werte entstehen.

Das Gesamterscheinungsbild des Bodens wird maßgeblich durch die handwerklichen Ausführungen sowie die vorherrschenden Baustellenbedingungen bestimmt.

Jeder Boden ist damit ein Unikat und nicht reproduzierbar.

Die Fläche zwingend mit geeigneten Remmers-Produkten versiegeln.

Ausbesserungen in der Fläche und Anarbeitung an bestehenden Flächen führen zu einem sichtbaren Übergang in Aussehen und Struktur.

Schleifende mechanische Belastungen führen zu Verschleißspuren.

Mit gummibereiteten Fahrzeugen befahrbar. Nicht geeignet für Belastungen durch metall- oder polyamidbereitete Fahrzeuge sowie dynamische Punktbelastungen.

Bei Büroarbeitsplätzen empfiehlt sich das Unterlegen von Polycarbonatmatten.

Baustellenbedingungen und handwerkliche Ausführung können von denen bei der Musterherstellung abweichen!

Weitere Hinweise zu Verarbeitung, Systemaufbauten und Pflege der aufgeführten Produkte sind den jeweiligen aktuellen Technischen Merkblättern und den Remmers Systemempfehlungen zu entnehmen.

## Tools / Cleaning

2,5 mm Remmers Schichtdickenkelle, Zahnkelle (ZL 55), Mischgerät




Genauere Angaben dem Remmers Werkzeugprogramm entnehmen.

Arbeitsgeräte und evtl. Verschmutzungen sofort und in frischem Zustand mit Verdünnung V 101 reinigen.

Bei der Reinigung auf geeignete Schutz- und Entsorgungsmaßnahmen achten.

## Storage / Shelf life

Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 24 Monate.



## Safety data / Regulations

Nur für gewerbliche Anwender!

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt und der Broschüre „Epoxidharze in der Bauwirtschaft und Umwelt“ (Deutsche Bauchemie e.V., 2. Ausgabe, Stand 2009) zu entnehmen.

## VOC content as per the "Decopaint" Directive (2004/42/EC)

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/j): max. 500 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält < 500 g/l VOC.

Please note that the data and information given above have been calculated as guidelines in the laboratory and from real-life experience and are therefore not binding as a basic principle.

This information is therefore of a general nature only and describes our products and how they are used and worked with. In this respect, it must be borne in mind that the varied and diverse nature of the

prevailing working conditions, materials used and construction sites encountered means that not every individual case can be covered. In this respect, we therefore recommend either conducting tests or liaising with us in the event of any doubt. Unless we have provided express written assurance of the products' specific suitability or characteristics in respect of a contractually stipulated intended use, any technical application-related advice or instruction will never

be binding, even though it is provided to the best of our knowledge. In all other respects, our general terms and conditions of sale and delivery shall apply.

When a new version of this Technical Data Sheet is published, it shall replace the previous version.